



ТОКЕМ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ



ГОСТ Р ИСО 9001-2015

## КАТИОННIT ТОКЕМ-140-9 (Na<sup>+</sup>-форма)

ТУ 2227-016-72285630-2010

Сильнокислотный гелевый кационит с однородным гранулометрическим составом. Коэффициент однородности кационита не более 1,1.

Высокий уровень монодисперсности и отсутствие мелкой фракции обеспечивает значительное снижение гидравлического сопротивления по высоте слоя, что позволяет работать на больших скоростях потока, повышает эффективность регенерации и дает экономию реагентов и воды на отмывку кационита.

Однородный гранулометрический состав, компактная упаковка в фильтре, отсутствие застойных зон увеличивает скорость диффузии и площадь контакта, что ведет к улучшению кинетики ионного обмена.

Благодаря повышенному содержанию сивающего агента, данная марка кационита имеет более высокую механическую прочность, осмотическую стабильность и обменную емкость по сравнению со стандартным кационитом, что позволяет ему работать в более жестких условиях и при более частых регенерациях, таких как на установках конденсатоочистки.

### ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Матрица

стирол-дивинилбензолная

Функциональная группа

сульфогруппа

Структура

гелевая

Ионная форма

Na<sup>+</sup>-натриевая

### Область применения:

Монодисперсный кационит ТОКЕМ-140-9 (Na<sup>+</sup>-форма) может быть использован на всех традиционных водоподготовительных установках (ВПУ), в том числе:

- на ВПУ для умягчения воды в технологии с прямоточной регенерацией;
- на ВПУ для умягчения воды в технологии с противоточной регенерацией в зажатом слое.



ООО Производственное объединение "ТОКЕМ"  
650992, Россия, Кемерово, ул. Карболитовская, 1  
тел.: (3842) 32-50-70, факс: (3842) 32-52-00  
e-mail: tokem@tokem.ru, www.tokem.ru

ИНН 4205064482 ОГРН 1044205016020



ТОКЕМ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ



ГОСТ Р ИСО 9001-2015

### Физико-химические характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	НОРМА
Внешний вид	Сферические прозрачные зерна от желтого до темно-коричневого цвета
Ионная форма	Na <sup>+</sup>
<b>ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ</b>	
Средний диаметр зерна, мм	0,65±0,05
Коэффициент однородности, не более	1,1
Объемная доля фракции, проходящей через сетку № 04К, %, не более	1,0
Объемная доля фракции на сетке № 08К, %, не более	2,0
Массовая доля влаги, %	42-57
Полная статическая обменная емкость, ммоль/см <sup>3</sup> (мг-экв/см <sup>3</sup> ), не менее	2,10
Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее	95
Насыпная масса, г/см <sup>3</sup>	0,80-0,85
Истинная плотность, г/см <sup>3</sup>	1,26-1,30

### Упаковка, используемая для фасовки и отгрузки ИОС производства ООО ПО «ТОКЕМ»:

#### СЕРИЙНАЯ УПАКОВКА

П/э мешок с цветным логотипом по 20 кг или 25 л, укладывается на палету по 800 кг или 1 м<sup>3</sup>.

#### УПАКОВКА ПОД ЗАКАЗ

П/п клапанный мешок с цветным логотипом по 25 кг, укладывается на палету по 1 т.



ООО Производственное объединение "ТОКЕМ"  
650992, Россия, Кемерово, ул. Карболитовская, 1  
тел.: (3842) 32-50-70, факс: (3842) 32-52-00  
e-mail: tokem@tokem.ru, www.tokem.ru

ИНН 4205064482 ОГРН 1044205016020